





Отчёт о пригодности эквивалентного материала
Equivalent Material Conformity Report №39

Наименование материала Material description:	Шифр (чертежный номер) оригинального материала Original Material Part number:	Шифр (чертежный номер) эквивалентного материала Equivalent Material Part number	Применимость Component Applicability
Sealing compound	Bluesil 340	KPT-8	4298117
Спецификация оригинального материала, паспорт безопасности Original Material Specification/ Technical data sheet ref.:	Technical Data Sheet №SIL 11 431 3 - December 2011		
Спецификация эквивалентного материала, паспорт безопасности Equivalent Material Specification/ Technical data sheet ref.:	ГОСТ 19783-74		
Ссылка на документацию Maintenance Data ref.:	«ASSEMBLY» CMM 33-46-12		
Назначение материала: Purpose and usage:	Силиконовая термопаста		
Технические характеристики Characteristics	Показатель оригинального материала (Требуемые) / Required	Показатель эквивалентного материала (Доступные) / Available	
Цвет	Белый	Белый	
Максимальная постоянная рабочая температура, °C	250°C	180°C	
Минимальная постоянная рабочая температура, °C	-40°C	-60°C	
Теплопроводность, Вт/мК	0,41	0,7	
Объемное удельное сопротивление, Ом/см	1,10 ¹³	1,10 ¹⁴	
Заключение о соответствии / Conformity Statement: Соответствует всем необходимым параметрам.			
На основании вышеизложенных данных эквивалентный материал / Based on the comparative analysis, equivalent material:			
☒ разрешен Permitted			
☐ не разрешен Prohibited			
к использованию при техническом обслуживании / for use during maintenance P/N 4298117.			
Инженерно-технологический персонал Engineering staff:			
Зам.нач. ИТО   24.10.2024			
Должность Подпись Фамилия Инициалы Дата			